

RenLam[®] Epoxid-Laminierpasten

Paste RenLam [®] (A)		LV 573-2	LV 06	LV 10
Härter Ren [®] (B)		HY 2959	HY 06	HY 97 blau
Mischungsverhältnis (Gewichtsanteile)	A: B:	100 15	100 20	100 20
Besonderheiten		gute Formbeständigkeit		leicht und wärme- beständig
Applikation		von Hand		
Anwendung		Versteifungen, Lehren, Vorrichtungen, Schäumformen	Laminatschalen und Versteifungen	leichte, steife Laminatschalen
Gebrauchsdauer 1.000 ml (min)		45-60	90	60
Schichtstärke		bis 20 mm	bis 15 mm	bis 10 mm
Farbe		grau-blau		
Dichte (g/cm ³)		1,1-1,2	1,1	0,75
Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient* (10 ⁻⁶ K ⁻¹) ISO 11359		38	32	26
Wärmeformbeständigkeit* (°C) ISO 75		40-45	70	125
Biegefestigkeit* (MPa) ISO 178		37-41	55	46
Lin. Schwund* (mm/m)		0,2-0,4	1	1,4

Die mit * gekennzeichneten Werte wurden nach vollständiger Aushärtung (s. Datenblatt) gemessen. Die o. g. technischen Daten sind gemessene Mittelwerte.

Preise: auf Anfrage

RenLam[®] / Ren[®] sind eingetragene Handelsmarken von Huntsman Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in einem Land oder mehreren Ländern, aber nicht allen Ländern.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen bzw. fabrikatorisch bedingt sind, behalten wir uns vor.